


TE•CH

TradeTECH

Isolationen

Eurobatex



Systemkomponente für die thermische und Schalldämmung in industriellen Anwendungen. Durch UV und Witterungsbeständige Isolation hauptsächlich im Aussenbereich anwendbar.

Eigenschaften und Anwendungen

- Art des Materials: Granulierter elastomerer Weichschaum (FEF), zusammengehalten durch ein Polyurethanharz-Bindemittel.
- Produktpalette: Platten in einer Reihe von Dicken von 10 bis 40 mm erhältlich. Lieferbar mit einer Dichte von 160 kg/m³ oder 240 kg/m³ (Toleranz -20 +120 kg/m³). Andere Dicken sind auf Anfrage erhältlich.
- Akustische Absorption!

Technische Daten:


Physikalische Eigenschaft	Erzieltes Ergebnis	Einheit
Betriebstemperaturbereich	-45 °C +110 °C	–
Brandverhalten Europäische Norm	C-s3,d0	EN 13501-1
Akustische Absorption (α) 250 Hz. 500 Hz. 1000 Hz. 2000 Hz. 4000 Hz. 5000 Hz.	Thk. 25 mm, Δ 240 Kg/m ³ 0,26 0,70 0,90 0,85 0,85 0,85	UNI EN ISO 354



TECH AG
Industriezone Hofmatt 19
CH-3360 Herzogenbuchsee



info@tech-ag.ch
T +41 62 956 60 30



TE•CH