


# Certus TS35



L'isolante Certus TS35 è uno sviluppo interno di TECH AG in collaborazione con la società Sager ed è disponibile esclusivamente presso TECH AG. Viene utilizzato per l'isolamento interno degli elementi dei condotti Tech. Oltre all'isolamento termico, l'isolante ha anche un effetto fonoassorbente.

# Forma di consegna:

Spessore (mm)	Ampio (mm)	Lunghezza (mm)
25	1250	15000

# Proprietà:


Descrizione	Dati	Unità	Standard						
Densità di massa p	ca.35	kg/m <sup>3</sup>	EN 1602						
Comportamento al fuoco	A1	–	EN 13501-1						
Temperatura limite di applicazione	≤ 250	°C	EN 14706						
Carico di prova	250	Pa	EN 14706						
Diffusione del vapore acqueo	1	μ	EN 12086						
Classe di tolleranza dello spessore	T2	mm	EN 823						
Assorbimento dell'acqua	WS 1	kg/m <sup>2</sup>	EN 1609						
Contenuto di ioni cloruro	≤ 10	mg/kg	EN 13468						
Resistenza al flusso (legata alla lunghezza)	> 5 (AF5)	kPa·s/m <sup>2</sup>	EN 29053						
Wärmeleitfähigkeit λ <sub>N,P</sub>	T	[°C]	0	50	100	150	200	250	EN 12667
	λ	[W/mK]	0.031	0.039	0.048	0.060	0.073	0.089	



**TECH AG**  
Industriezone Hofmatt 19  
CH-3360 Herzogenbuchsee



info@tech-ag.ch  
T +41 62 956 60 30



Follow us

TE•CH