


TECH

TradeTECH

Isolamenti

Tech AG
Industriezone Hofmatt 19
3360 Herzogenbuchsee
T +41 62 956 60 30
info@tech-ag.ch

Certus TS35



L'isolante Certus TS35 è uno sviluppo interno di TECH AG in collaborazione con la società Sager ed è disponibile esclusivamente presso TECH AG. Viene utilizzato per l'isolamento interno degli elementi dei condotti Tech. Oltre all'isolamento termico, l'isolante ha anche un effetto fonoassorbente.

Forma di consegna:

Spessore (mm)	Ampio (mm)	Lunghezza (mm)
25	1250	15000

Proprietà:

Descrizione	Dati		Unità		Standard				
Densità di massa ρ	ca. 35		kg/m ³		EN 1602				
Comportamento al fuoco	A1		–		EN 13501-1				
Temperatura limite di applicazione	≤ 250		°C		EN 14706				
Carico di prova	250		Pa		EN 14706				
Diffusione del vapore acqueo	1		μ		EN 12086				
Classe di tolleranza dello spessore	T2		mm		EN 823				
Assorbimento dell'acqua	WS 1		kg/m ²		EN 1609				
Contenuto di ioni cloruro	≤ 10		mg/kg		EN 13468				
Resistenza al flusso (legata alla lunghezza)	> 5 (AF5)		kPa·s/m ²		EN 29053				
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{N.P}$	T	[°C]	0	50	100	150	200	250	EN 12667
	λ	[W/mK]	0.031	0.039	0.048	0.060	0.073	0.089	



TECH AG
Industriezone Hofmatt 19
CH-3360 Herzogenbuchsee



info@tech-ag.ch
T +41 62 956 60 30



TE•CH